

水性アクリルエマルジョン塗材  
遮熱・保温機能塗料



# ルミナスター

色：シルキーグレー

LUMINOUSTAR

横倒禁止

ロットNo. 1610SG002

NET 9.0kg

無臭性・水性塗料

基準使用量	0.225kg/m <sup>2</sup> ・40m <sup>2</sup> /缶	塗装方法	刷毛・ローラー刷毛・エアレスガン吹付	塗布回数	2~3回
-------	---	------	--------------------	------	------

塗装仕様： 塗装下地が鉄板等水分を吸い込まない材質の場合は直接塗装しても十分な接着力が有ります。モルタル、コンクリート、スレート等水分を吸い込む材質の場合はプライマーを下塗の上、本材を塗装してください。

製品の危険・有害性： 大量の、または少量でも継続的な暴露により、健康障害を引き起こす恐れがあります。

#### 使用上の注意

1. 使用前に使用上の注意を理解して取扱ってください。
2. 取扱い後は手洗い及びうがいを十分に行ってください。
3. 必要に応じて個人用保護具を使用してください。一般の有機溶剤型塗料に比べ人体への害は極めて低い水性塗料ですが、作業中は換気を良くし、ゴーグル、マスクのご使用をお勧めします。
4. 積み重ねは3段までとしてください。
5. 本来の用途以外に使用しないでください。
6. 凍結は絶対に避けてください。再融解しても断熱塗料としての性能を発揮できません。
7. 過度の希釈（5%以上）は避けてください。成膜不良の原因となります。
8. 使用前に必ず攪拌してください。
9. 開封した缶は、できる限り使い切ってください。使い切れなかった場合は蓋を完全に閉めて保管し、できるだけ早めに使い切ってください。
10. 5℃以下の気温、および、降雨の場合は作業しないでください。
11. 容器は吊り上げないでください。やむを得ず吊り上げるときは、適切な吊り具で垂直に持ち上げ、落下に十分注意をしてください。（偏荷重になると取っ手が外れ、落下事故の危険があります）
12. 塗装要領、道具類の洗浄は、一般の水性塗料と同様です。

#### 保管上の注意

1. 直射日光の当たらない、換気の良い、水濡れしない屋内に保管してください。高温（40℃以上）、低温（-3℃以下）での保管は避けてください。
2. 完全に蓋をして水分の揮散の無いように保管してください。

#### 応急処置

1. 飲み込んだ場合はできるだけ早く医師の診察を受けてください。
2. 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。
3. 皮膚に付着した場合は大量の石鹸水で洗い落とし、痛み、又は外観に変化がある時は医師の診断を受けてください。
4. 目に入った場合は大量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。

#### 廃棄上の注意

1. 塗料、塗料容器、塗装具および、塗料の付着した衣類や、カスを廃棄する時は、廃棄物処理法等を厳守し、産業廃棄物として処理してください。
2. 容器、塗装具等を洗浄した排水は、そのまま地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼす恐れがありますので、排水処理場などの施設に持ち込むか、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

詳細な内容については、製品安全データシート（MSDS）をご参照ください。



眼鏡着用・マスク着用・手袋等着用

製造・販売元

エントラストJV株式会社

〒335-0023 埼玉県戸田市本町4-7-10

TEL 048-420-4407