

試験報告書

依頼者：浅川武彦様

品名：合成樹脂系不燃材料(B)を塗布した木質系ボード

試験項目：燃焼性

2023年6月13日付けで当所に所提出
された試料の試験結果は下記のとおりです。


2023年6月21日

カケン
〒332-0016 埼玉県川口市幸町1丁目7番22号
一般財団法人 **カケンテストセンター**
東京事業所 川口ラボ
Tel(048)-258-3277 (048)-258-3288

記

試験項目		試験結果	試験方法
燃 焼 性	2分加熱	残炎時間(秒)	0
		残炎時間+残じん時間(秒)	0
		燃焼面積(cm ²)	32
	着炎後6秒加熱	残炎時間(秒)	0
		残炎時間+残じん時間(秒)	0
		燃焼面積(cm ²)	15
区分		3	JIS L 1091 A-2法 (45°メッケルバーナ法)

試料



以上