添付資料

JIS L 1091 A-2 法(45° メッケルバーナー法)による区分表

区分	2 分加熱				着炎後6秒後		
	燃焼面積	残炎時間	残炎時間+	燃焼長さ	燃焼面積	残炎時間	残炎時間+
	(cm)	(8)	残じん時間(注)	(cm)	(cm [*])	(s)	残じん時間(注)
			(8)				(8)
1	60 を超え	5を超える	20 を超えるもの	20 を超える	60 を超え	20 を超え	30 を超えるもの
	るもの	もの		もの	るもの	るもの	
2	60 以下	5以下	20 以下	20 を超える	60 以下	20 以下	30 以下
				もの			
3	40 以下	5以下	20 以下	20 以下	40 以下	5以下	20 以下

備考

(注) ここで「残炎時間+残じん時間」は、「加熱終了時」から、「試験片の赤熱が停止するまでの時間」 を表す。